



UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY
Naarkoskentie 9, 07560 PUKKILA

FACEAL HYDRO SF
TEHOKAS SUOJA VETTÄ VASTAAN

FACEAL HYDRO SF on korkealaatuinen suoja-aine kiviainespinnoille.
Tuote on vahvasti hydrofobinen (hylkii vettä) ja antaa hyvän suojan kosteutta vastaan.
Tuote on hengittävä, kalvoa muodostamaton.



- SOVELLUSALUEET** FACEAL HYDRO SF on kehitetty huokoisille pinnoille kuten erilaiset betonipinnat, tiilet, huokoiset kivet kuten kalkkikivi. Pystypinnat, sisällä ja ulkona.
- OMINAISUUDET** Erinomaiset hydrofobiset ominaisuudet.
Estää veden tunkeutumisen rakenteisiin.
Tehokas ja pysyvä suoja sisä- ja ulkotiloissa.
- Vähentää kalkkihärmeen muodostumista, homeen ja levän kasvua.
Suojaa pintaa pakkasvaurioilta ja rapautumiselta.
Toimii myös pölynsidonta-aineena betonipinnoilla.
- Vaikutus alkaa jopa kolmen tunnin päästä.
Käsitelty pinta hylkii tehokkaasti vettä ja tekee pinnasta helposti puhdistettavan.
Ei muuta vesihöyryn läpäisevyyttä.
Hyvä suoja UV-valoa vastaan.
Väritön, ei kellastu.
- POHJATYÖT** Pohjatöiden menetelmä riippuu käsiteltävästä kohteesta.
Suojattavat pinnat voidaan pestä puhtaiksi, hioa tai hapottaa.
Käsiteltäviltä pinnoilta tulee poistaa kaikki heikko ainesosa ja pinnat tulee olla vapaat pölystä ja muusta liasta.
- KÄSITTELYOLOSUHTEET** Käsiteltävän pinnan on oltava pintakuiva ja pinnan lämpötila + 5 °C – + 30 °C.
Käsiteltyllä pinnalla tulee välttää runsasta veden käyttöä n. yhden viikon ajan.
- KÄYTTÖOHJEET** Levitys ruiskulla, telaamalla tai mopilla levittäen kahteen kertaan.
Toinen käsittelykerta tehdään märkää-märälle menetelmänä.
Käsittely alhaalta ylös.
Tuotetta on sekoitettava ennen käyttöä.
Valmis seos, ei laimenneta.
- KUIVUMISAIKA** Suojaava vaikutus saavutetaan: n. 24 h + 20 °C
Pintoja ei saa kastella ennen sitä.
Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.
- HUOMIOITAVAA** **Varottava, että suoja-ainetta ei pääse muille pinnoille kuten lasi-, muovi- tai metallipinnat.**
Suoja-aineen poistaminen näiltä pinnoilta saattaa olla erittäin vaikeaa.
- HOITO-OHJEET** Käsitellyt pinnat voidaan puhdistaa ko. materiaalin mukaan.

TEKNISET TIEDOT

KUVAUS	Suoja-aine kiviainesmateriaaleille, kuten betonipinnat, tiilet, huokoiset kivet kuten kalkkikivi. Pystypinnat, sisällä ja ulkona.
LAATUSERTIFIKAATTI	ISO-9001.
KOOSTUMUS	sekoitus silikonaattia, silikaatteja ja silaaneita
VÄRI	väritön
MENEKKI	Keskiarvo 3-6 m ² / litra
KUIVUMISAIKA	Pölykuiva: 2 h – 4 h + 20° C Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa 3 vrk kuluttua. Normaali sade ei haittaa, mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.
VARASTOINTI	Säilyvyys + 5° C – + 30° C, avaamattomassa astiassa 24 kk.
LEVITYS	Ruiskutus, telaus
TYÖVÄLINEET PESU	Työvälineet voidaan puhdistaa vedellä.
OHENTAMINEN	Tuotetta ei ohenneta.

YMPÄRISTÖ JA JÄTEHUOLTO

Jätteet tulee hävittää toimittamalla ne jätteenkäsittelylaitokseen.
Ei saa hävittää vesistöihin eikä viemäriin.
Tyhjt pakkaukset tulee toimittaa etiketteineen asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.

KÄYTTÖTURVALLISUUS


Biohajoava > 90 % / 28 vrk
VOC <1 g/l
Ainetta ei ole luokiteltu haitalliseksi, mutta suosittelemme asianmukaisten suojavälineiden käyttöä.
HENGITYS:
Sumulle tarkoitettu hengityssuojain. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
SILMIEN SUOJAUS:
Käytettävä asianmukaisia silmäsuojia.
KÄSIEN SUOJAUS:
Käytettävä suojakäsineitä.
IHON SUOJAUS:
Käytettävä suojahaalaria tai vastaavaa suojavaatetusta.
NIELEMINEN:
Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin. Lisätiedot käyttöturvatiedotteessa

MYNTIKOKO

5 ja 25 litran kanisterit

KULJETUS

Ei ole kuljetusluokkien tai -rajoitusten alainen ADR, RID, IMDG taikka ICAO/IATA järjestelmissä. (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2011).
+ 5° C – + 30° C.

YMPÄRISTÖLUOKITUS

* Information about the release into the air in an indoor environment of volatile substance that may be toxic on inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (large emissions).