



UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY
Naarkoskentie 9, 07560 PUKKILA

FACEAL OLEO HD

KIVI- JA BETONIPINTOJEN SUOJA-AINE

FACEAL OLEO HD on kovaa kulutusta ja hankausta kestävä, pysyvä suoja kivi- ja betonipinnoille.

Suoja-aine estää öljyjen, rasvojen, veden ja virtsan imeytymisen alustaan ja helpottaa purukumin, sammaleen, levän, jäkälän ja jään poistoa.

Tuote on hengittävä, kalvoa muodostamaton.



FACEAL OLEO HD-KÄSITTELYT

YLEISTÄ

Pohjatyöt on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti ja työtapaa tulee valita kohteen mukaan. Pystypintojen ja vaakapintojen pohjatyöt eroavat toisistaan osittain.

POHJATYÖT:

Pohjatyöiden menetelmä riippuu suojattavasta materiaalista.

Kivipinnat pestään puhtaiksi kaikesta liasta lämpöisellä vedellä käyttäen apuna joko kuumapainepesuria tai lattianhoitokonetta.

Puhdistusaineet valitaan kivimateriaalin ja lian mukaan.

Myös uudet pinnat tulee pestä puhtaaksi pölystä.

Betonipinnat joko hiotaan tai pestään kohteesta riippuen.

Vaakatason betonipinnoilta tulee poistaa kaikki lika, kalkki, betoniliima sekä heikko ainesosa joko pesemällä tai timanttihionnalla.

Pystytason betonipintoja ei tarvitse timanttihioa, mutta lika ja heikko ainesosa tulee poistaa.

KÄSITTELYOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan on oltava pintakuiva ja pinnan lämpötila + 5 °C – + 30 °C.

Käsittelyllä pinnalla tulee välttää runsasta veden käyttöä n. yhden viikon ajan.

Yksittäisiä tahroja tai muuta likaa voidaan kuitenkin poistaa tarpeen mukaan.

KÄYTTÖOHJEET

Levitys ruiskulla, telaamalla tai mikrokuitumopilla levittäen kahteen kertaan.

Kuivumisaika käsittelykertojen välillä n. 1 h + 20 °C.

KUIVUMISAIKA

Kävely-/pölykuiva: n. 2 h + 20 °C

Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa 7 vrk kuluttua.

Pintoja ei saa kastella ennen sitä.

Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.

HOITO-OHJEET

Saatavana erillinen hoito-ohje.

TEKNISET TIEDOT

KUVAUS	Hydro- ja oleofobinen suoja-aine kiviainesmateriaaleille, kuten kivi, tiili, betoni, keraamiset laatat: sisällä ja ulkona.
M1-luokitus	Faceal Oleo HD suoja-aineella on M1-luokitus
CE-merkintä	tuotteesta saatavilla suoritustasoilmoitus DoP (Declaration of Performance).
LAATUSERTIFIKAATTI	ISO-9001
KOOSTUMUS	fluorisoitu vesipohjainen akryylikopolymeeri
VÄRI	väritön
MENEKKI	Keskiarvo 6-10 m ² / litra
KUIVUMISAIKA	Pölykuiva: 2 h – 4 h + 20° C Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa 7 vrk kuluttua. Pintoja ei saa kastella ennen sitä. Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.
VARASTOINTI	Säilyvyys + 5° C – + 30° C, avaamattomassa astiassa 12 kk.
LEVITYS	Ruiskutus, telaus, mikrokuitumoppi
TYÖVÄLINEET PESU	Työvälineet voidaan puhdistaa runsaalla vedellä ja emäksisellä pesuaineella.
OHENTAMINEN	Tuotetta ei ohenneta.
YMPÄRISTÖ JA JÄTEHUOLTO	Jätteet tulee hävittää toimittamalla ne jätteenkäsittelylaitokseen. Ei saa hävittää vesistöihin eikä viemäriin. Tyhjät pakkaukset tulee toimittaa etiketteineen asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.
KÄYTTÖTURVALLISUUS	R-lausekkeet: R41 - Vakavan silmävaurion vaara. R63 - Voi olla vaarallista sikiölle. H-lausekkeet: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä. H361 - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä.
KULJETUS	Ei ole kuljetusluokkien tai -rajoitusten alainen ADR, RID, IMDG taikka ICAO/IATA järjestelmissä. (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2011). + 5° C – + 30° C.

Uudenmaan Pintasuojaus Ky
Naarkoskentie 9, 07560 Pukkila

etunimi.sukunimi@pintasuojaus.com
uudenmaan@pintasuojaus.com

Y-tunnus 1744095-0
+358 -40 768 6377