

UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY
Naarkoskentie 9, 07560 PUKKILA

PSS20 on pystypintojen uhrautuva suoja-aine graffiteja, julisteiden liimajälkiä ja kaikenlaista likaa vastaan. Antaa tehokkaan, ekologisen ja rakenteita säästävän suojan. Likaantunut pinta pestään puhtaaksi ilman puhdistuskemikaaleja, käyttäen vain lämmintä vettä.



PSS20 - KÄSITTELYT

YLEISTÄ	PSS20 on pystypintojen suoja-aine, joka antaa tehokkaan, ekologisen ja rakenteita säästävän suojan. Sopii kivelle, betonille, tiilelle, puulle, metallille, muoville ja lasille.
YMPÄRISTÖ	100 % biohajoava.
POHJATYÖT	Likaantuneet, suojattavat pinnat huuhdotaan tai pestään puhtaaksi ennen suoja-aineen levitystä.
KÄSITTELYOLOSUHTEET	Käsiteltävä pinta voi olla nihkeä tai kuiva. Pinnan lämpötila + 5 °C – + 30 °C.
KÄYTTÖOHJEET	Levitykseen tela tai/ja ilman korkeapaineruisku, 100 -200 bar. Kohteesta riippuen 2-3 kerrosta. Kuivumisaika käsittelykertojen välillä n. 15 min. + 20 °C. Tuotetta ei ohenneta. Suojattavan pinnan ja ilman lämpötilan tulee olla min. +5°C. Työvälineet puhdistetaan heti työn loputtua runsaalla vedellä.
KUIVUMISAIKA	Pölykuiva: n. 2 h + 20 °C Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa kuivuttuaan. Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.

SUOJATUN PINNAN PUHDISTUS

Likaantunut PSS20-pinta kastellaan vedellä muutaman minuutin ajan ja pehmennyt kalvo pestään pois kuumapainepesulla tai höyryllä jolloin suoja-aineeseen kiinnittyneet liat lähtevät pois. Mikäli pesuria ei ole mahdollista käyttää voidaan lika poistaa käyttämällä kuumaa vettä ja harjausta. Kemikaalien käyttö on tarpeetonta.
Veden lämpötilan tulee olla minimi + 60 °C, jolloin kalvo sulaa pois ja siihen takertuneet liat lähtevät samalla.
Paineen voimakkuus määräytyy suojatun pintamateriaalin mukaan.
Pehmeille pinnoille suositellaan alle 20 barin paineita.
Puhdistettu alue käsitellään heti uudestaan PSS20 suoja-aineella



TEKNISET TIEDOT

KUVAUS	PSS20 on graffitisuoja, jota voidaan käyttää kaikilla vettä kestävillä pinnoilla. Julkisivut, seinät, muurit, pylväät, patsaat. Soveltuu erittäin hyvin kaikille maali-, kivi-, klinkkeri-, betoni-, tiili-, metalli- ja puupinnoille.
CE-merkintä	CE-merkintä on merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaa vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. CE-merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö edellyttää CE-merkintää. Uhrautuvat suoja-aineet eivät kuulu tähän ryhmään. CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki, ei takaa, että tuote olisi erityisen laadukas tai helppokäyttöinen, ei erottele tuotteiden paremmuutta. https://tukes.fi/fi/tuotteet-ja-palvelut/ce-merkinta
KOOSTUMUS	Sekoitus polysakkariineja ja vettä
VÄRI	Väritön
MENEKKI	Graffitisuojauksiin 0,20-0,60 l/m ² Yleissuojaukseen 0,10-0,20 l/m ²
KUIVUMISAIKA	Pölykuiva: 2 h – 4 h + 20° C Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa kuivuttuaan Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi
VARASTOINTI	Säilyvyys + 5 ^o C – + 30 ^o C, avaamattomassa astiassa 12 kk
LEVITYS	Ruiskutus, telaus
TYÖVÄLINEET PESU	Työvälineet tulee puhdistaa välittömästi työn loputtua runsaalla vedellä
OHENTAMINEN	Tuotetta ei ohenneta
YMPÄRISTÖ JA JÄTEHUOLTO	Jätteet tulee hävittää toimittamalla ne jätteenkäsittelylaitokseen Ei saa hävittää vesistöihin eikä viemäriin Tyhjät pakkaukset tulee toimittaa etiketteineen asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn
KÄYTTÖTURVALLISUUS	Silmäsuojainten käyttö suositeltavaa Työvaatteiden sekä suojakäsineiden käyttö suositeltavaa Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa mikäli tuotetta ruiskutetaan
KULJETUS	Ei ole kuljetusluokkien tai -rajoitusten alainen ADR, RID, IMDG taikka ICAO/IATA järjestelmissä. (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2011). + 5 ^o C – + 30 ^o C